

Biologement

■ ■ ■ ■ Peinture naturelle & Enduits décoratifs

*Conseiller, former,
c'est notre métier !*

CC Le Terme
13124 PEYPIN
Tel /fax : 04 42 62 07 39
Site web : www.biologement.fr

TADELAKT INTERIEUR /EXTERIEUR

Enduit de finition naturel et écologique pour intérieur et extérieur à base de chaux aérienne hydratée et poudres de marbres sélectionnées de granulométrie constante 0-0,4 mm, amélioré selon les techniques modernes pour obtenir d'excellentes caractéristiques esthétiques et applicatives. Cet enduit à une **faible prise hydraulique** et durcit après quelques jours une fois gâché.

Tadelakt à la fois **décoratif** et **protecteur** présente une excellente **perméabilité** à la vapeur d'eau, il est naturellement bactéricide et anti-moisissure, recommandé dans les salles de bain, douches, Hammams entre autres.

Le tadelakt est un stuc lissé (satiné ou brillant) très esthétique de l'artisanat marocain caractérisé par les moirages et les transparences des enduits à la chaux grasse d'antan.

PREPARATION DES SUPPORTS

Les **soutpports** et leur **préparation** seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur (propres, secs, non friables et dépourvus de sels, d'humidité et de moisissures).

Les **soutpports** doivent être **homogènes en absorption**, de ce fait les soutpports non préparés (placoplâtre, carreau de plâtres, fibrociment, siporex, bois, vieilles peintures, rebouchages, saignées et autres soutpports similaires) devront être **ragrésés ou traité avec notre sous couche d'accroche**. Sur les soutpports qui ne sont à base de chaux ou sur les vieux soutpports à base de chaux, appliquer la **sous couche d'accroche**.

Dans le cas d'exposition à l'eau battante, il est nécessaire d'appliquer avant le **Tadelakt** notre **Ragréage d'accroche-colle**.

MODE D'EMPLOI

Gâcher **Tadelakt** au malaxeur avec de l'eau environ 0,5-0,6 lt / kg. Se colore avec tous les pigments minéraux compatibles. Détremper les pigments dans de l'eau et filtrer la pâte colorante obtenue avec un tamis fin. Bien mélanger avant l'application.

1 bouchon de savon de Marseille liquide facilitera la dispersion des pigments.

Mise en oeuvre au **platoir de stucateur** sur une épaisseur d'environ 2 à 3 mm en 3 couches :

Appliquer une première couche de **Tadelakt** au platoir sur une épaisseur de 1 à 2 mm environ et laisser sécher.

Appliquer une deuxième couche et avant son séchage complet finir avec une troisième "**a fresco**" (à frais) qui est ensuite lissée au platoir jusqu'à obtention de l'aspect souhaité. Il est possible de superposer plusieurs couches toujours en appliquant "**a fresco**". Il est possible aussi d'appliquer **Tadelakt** à la truelle et de le finir avec outils plastique et galet selon la façon traditionnelle marocaine pour une finition légèrement bosselée, nacrée et craquelée.
Sec après environ 24h.

Température de mise en œuvre entre 10 et 25°

Eviter d'appliquer **Tadelakt** sur des supports chauds et/ou directement exposés au soleil, par journée de vent, sur des supports humides ou en cas de pluie.

Consommation : environ **1,5 - 2 kg / m²** (de produit gâché)

La carbonatation : dans le cas d'application à l'extérieur, des **variations de couleur** ou **efflorescences salines** peuvent se manifester à la suite de ruissellements d'eau de pluie ou en présence d'humidité résiduelle. Une fois l'application terminée et **Tadelakt** sec (le revêtement doit avoir perdu toute son eau), le soir ou le lendemain, il est conseillé d'arroser complètement le support avec de l'eau douce propre au vaporisateur ou au jet à faible pression du bas vers le haut (pour éviter des coulures). Ceci a pour but d'accélérer la carbonatation de l'ouvrage. Il est préconisé de répéter cette opération plusieurs fois en respectant un temps de séchage entre chaque humidification. Cette opération peut s'effectuer aussi à l'intérieur.

Pour une meilleure protection à l'eau de pluie, suite à la carbonatation, il est conseillé d'employer notre **hydrofuge**.

Pour une excellente protection à l'eau battante, suite à la carbonatation, mettre en œuvre **HydrofugeT** en 2-3 couches et ensuite **Cire solide** en 2-3 couches jusqu'à une parfaite étanchéité. Pour la protection de vasques, fonds de douche, nous consulter. Vérifier la parfaite étanchéité avant de mettre en eau.

RECOMMANDATIONS

Se **protéger** de l'action caustique de la chaux. En cas de contact avec les yeux ou la peau, **rincer** abondamment à l'eau douce et **consulter** un médecin si les symptômes persistent. **Conserver** hors de portée des enfants.

NETTOYAGE ET CONSERVATION

Nettoyage des outils à l'eau. Appliquer et conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C.

Se conserve en pâte une fois gâché de 3 à 5 jours en rajoutant un filet d'eau pour le protéger de l'air.

Se conserve 1 an en poudre dans son emballage d'origine fermé au sec à l'abri du gel.

Conditionnement : seau de 10kg et sac de 20 kg.

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais, elles ne peuvent en aucun cas être considérées ni comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.